

SURFOX-G

Solution nettoyante à base d'électrolytes à pH neutre

SURFOX-G est une solution électrolytique à pH neutre qui enlève la décoloration des soudures et rehausse la passivation sur la surface à travailler sans l'utilisation de pâtes décapantes dangereuses. La décoloration des soudures TIG et par POINTS est enlevée instantanément et la fini original est restauré, n'exigeant aucun autre traitement.



Caractéristiques et avantages:

- **pH neutre!**
- Solution nettoyante à base d'électrolyte hautement efficace
- Aucun brossage ni action mécanique nécessaire
- Nettoie la décoloration des soudures instantanément
- Ininflammable, sans VOC
- **Certifié ASTM A967 pour la passivation chimique de l'acier inoxydable**
- Enregistré NSF sous la catégorie A3, numéro d'enregistrement 146974
- ASTUCE! Nettoyer et neutraliser avec SURFOX-N pour compléter le processus de nettoyage



Description	Format		Numéro de commande	Fiche signalétique
	Métrique	Impérial		
Liquide	100ml	3.4 fl. oz.	54-A 061	S-10
Liquide	1.5L	50 fl. oz.	54-A 065	S-10
Liquide	20L	5.2 gal.	54-A 067	S-10
Liquide	208L	55 gal.	54-A 068	S-10

ACCESSOIRES

SURFOX-N, 500ml	54-A 023
SURFOX-N, 20L	54-A 027
Tampon haute conductivité standard	54-B 026
Tampon haute conductivité angles intérieurs	54-B 027
Tamppons haute conductivité étroits	54-B 028
SURFOX 104	54-D 114
SURFOX 204	54-D 214
SURFOX 104 avec ens. d'applicateur Mini et brosses	54-D 164
SURFOX 204 avec ens. d'applicateur Mini et brosses	54-D 264

Information technique

Densité	1.1 Kg/L @ 20°C
Point d'éclair	N/A
Odeur/couleur	inodore, clair et incolore
pH (50g/L H₂O)	6-7
Rinçage	Soluble à l'eau
COV	0

La fiche signalétique est disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.surfox.com

J. Walter Co. Ltée

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-JWALTER (592-5837) ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825 / Web: www.walter.com